

# WATERSTOPPAGE

## GRANULĒTS NĀTRIJA BENTONĪTS

### APRAKSTS

WATERSTOPPAGE ir ķīmiski apstrādāts, granulēts nātrija bentonīts, kuru izmanto savienojumu vietu izolēšanai CETCO hidroizolācijas sistēmās. Nonākot saskarē ar mitrumu, WATERSTOPPAGE veido blīvu, zemas caurlaidības "pastai" līdzīgu materiālu, kas savienojumā ar nātrija bentonītu citos hidroizolācijas sistēmas produktos, veidotu vienotu hidroizolācijas membrānu.

WATERSTOPPAGE Brīvās uzbriešanas jauda: divi gramī, izsijāti dejonizētā ūdenī, uzbrīest aizpildot tilpumu, kas ir vismaz 16 cc.

### PIELIETOJUMS

WATERSTOPPAGE pielieto, lai aizpildītu dobumus un spraugas pamatnē, pirms bentonīta hidroizolācijas materiāla ieklāšanas. Tas piemērots arī blīvēšanai ap plātnes pieslēgumiem, veidojot nepārtrauktu hidroizolācijas sistēmu.

WATERSTOPPAGE pielietojams pamatu/sienas sadures vietās stūra noapaļojuma izveidei, lai nodrošinātu papildu hidroizolācijas aizsardzību.

Pirms galvenā hidroizolācijas materiāla ieklāšanas, uz tuneļiem un ar augsni klātiem jumta segumiem, uzklāt arī 3 mm biezu WATERSTOPPAGE kārtu. WATERSTOPPAGE nav piemērots izplešanās šuvju izveidei.

### IEPAKOJUMS

WATERSTOPPAGE pieejams 25 kg maisos; 40 maisi uz paletes. Tilpums no 25 kg maisa ir 26 litri.

### IESTRĀDE

Pirms WATERSTOPPAGE iestrādes, virsmas attīrīt no netīrumiem un citiem nosēdumiem. Veikt nelielu iegriezumu maisa stūrī, lai būtu vieglāk kontrolēt produkta iebēršanas virzienu. Iestrādāt pēc tehnoloģijas, ap pieslēgumiem, pamatiem un citiem elementiem.

**Ierobežojumi:** WATERSTOPPAGE nelietot vietās, kur uz virsmas ir stāvošs ūdens, kā arī nelieto nokrišņu laikā. WATERSTOPPAGE ir paredzēts pazemes hidroizolācijas darbiem. Produktam ir nepieciešama pareiza norobežošana. Augsnei, kas atrodas saskarē ar materiālu, jābūt sablīvētai vismaz līdz minimālajam 85% modificētā proktora blīvumam.

### DROŠĪBA

Lietot atbilstošas ventilācijas apstākļos, un izvairīties no putekļu ieelpošanas. Darbniekiem jālieto apstiprināti respiratori, aizsargapģērbs un acu aizsargi. Izvairīties no ādas un acu kontakta. Ja notikusi saskare, nekavējoties nomazgāt. Nepieļaut nokļūšanu organismā. Citus brīdinājumus un drošības informāciju skatīt DDL.

### APTUVENĀIS PATĒRIŅŠ NO VIENA 25 KG MAISA

PIELIETOJUMS	STANDARTA PATĒRIŅŠ
Sienas/pamatu šuve 38 mm	10.0 lnm (apmēram); sausas granulas 25.0 lnm (apmēram); granulas sajauktas ar ūdeni, lai veidotu "pastu"
Jumta klāja slānis 3 mm biezumā	87 sq ft <sup>2</sup> (8 m <sup>2</sup> )